

UV-Lichtquellen Wellenlänge:	395 - 405 nm (optimal)
Viskosität:	100-150 (25°C m.pa.s)
Dichte:	1.05 - 1.13g/cm ³
Härte	85-88 Shore D
Zugfestigkeit:	42.0 MPa
Biegefestigkeiten:	60 MPa
Bruchdehnung:	10%
Lagertemperatur	5 - 40°C